



DESCRIPTION

Emulsion bitumineuse utilisée dans les constructions comme couche d'imperméabilisation et d'étanchéité en fondation et comme primaire d'accrochage des membranes d'étanchéité.

DOMAINES D'APPLICATION

- Imperméabilisation des fondations et ouvrages enterrés.
- Primaire d'étanchéité de toitures et terrasses.
- Protection contre la corrosion et le cuvelage.
- Ecran à la vapeur d'eau.

Eviter l'application en journées froides et humides ou sous menace de pluie.

La température de service est de 10°C à 35°C.

COMPOSITION CHIMIQUE

Bitume en émulsion aqueuse et ajouts.

PROPRIETES CHIMIQUES ET PHYSIQUES

Consistance :Liquide onctueux
 Extrait sec :50 % à 55 %
 Type de solvant :Eau

Temps de séchage :

- En service :1 à 3 Heures
- Dans la masse :12 à 24 Heures

Inflammabilité :

- Humide :Non Inflammable
- Sec :Difficilement inflammable

MODE D'EMPLOI

S'applique sur supports secs, dépourvus de toutes traces d'huiles, de poussières ou de toutes autres particules non adhérentes.

PROOFTEK G peut être utilisé pur ou dilué dans 10 à 50 % d'eau froide.

- Remuer le mélange, avant l'application.
- Appliquer (au balai-brosse, au rouleau ou au pinceau), en deux couches croisées au minimum, en prenant soin de laisser sécher entre chaque couche.
- Le temps de séchage change selon la porosité du béton, de l'épaisseur désirée et de la température ambiante.
- Les membranes bitume-polymères doivent être appliquées sur le primer seulement quand ce dernier est parfaitement sec.
- Le nettoyage des équipements peut être fait à l'eau.

CONSOMMATION

La consommation du **PROOFTEK G** (pur) dépend de la porosité et de l'absorption du support (à titre indicatif) la consommation est de 500 grammes par mètre 2).

Le pouvoir couvrant augmente en fonction de la proportion d'eau ajoutée.

CONDITIONNEMENT

- Bidons de 20 kilogrammes.
- Fûts de 200 kilogrammes.

STOCKAGE ET CONSERVATION

Dans la période d'hiver le produit doit être conservé à des températures supérieures à +5°C.

Le produit craint le gel.

Délais : pas au-delà de 06 mois dans des conditions normales.

PRECAUTION D'EMPLOI

Se référer à la fiche de données de sécurité.



Siège & Usine :

B.P. 203 Zone Industrielle de Sidi-Bel-Abbès
 Tél. : + 213 (0) 48 70 34 63
 Fax : + 213 (0) 48 70 34 62
 E-mail : info@teknachem.com
 WWW.TEKNACHEM.COM

Antenne d'Alger :

Rue de la Soummam lot N° 06 Z.I. Oued Smar Alger
 Tél./Fax : + 213 (0) 23 92 05 62

Antenne de Sétif :

Zone d'Activité Artisanale 6^{ème} Tranche - Sétif
 Tél. : + 213 (0) 36 93 90 10 - Fax : + 213 (0) 36 93 90 60

Les informations contenues dans la présente fiche technique, bien que représentant le stade le plus avancé de la connaissance, ne dispensent pas l'utilisateur de procéder à des tests préliminaires dans ses propres conditions d'emploi ou à faire appel à l'assistance technique de la société. Par conséquent la **TEKNACHEM ALGERIE SARL** décline toutes responsabilités pour l'emploi inapproprié du produit.

